

ООО "ТД Филикровля"
215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново,
ул. Горняцкая, д.18, стр. 8
Отдел продаж 8(495)983-30-40 / 983-30-41
www.filimarket.ru



ФИЛИКРОВЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Полная версия от 08.2017



ФИЛИКРОВЛЯ

Технический лист. Полная версия от 08.2017

Липс®

Произведён в России по СТО 73000887-019-2010.

ОПИСАНИЕ



Рулонный самоклеющийся эластопластичный герметик в виде лент.
Изготавливается методом экструзии смеси синтетического каучука, мягчителя, смол и наполнителя.

Материал может быть двусторонним, либо дублированным.

Потенциальный срок службы 15 лет, согласно заключению ОАО «ЦНИИПромзданий».

ВЫПУСКАЕТСЯ В ТРЕХ ВАРИАНТАХ:

1. Липс «ЛТ». Дублирован нетканым материалом.
2. Липс «ЛБ». Липкий с двух сторон.
3. Липс «ЛД». Дублирован металлической фольгой или металлизированным материалом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Липс «ЛТ» предназначен для герметизации стыков:

- строительных конструкций в гражданском и промышленном строительстве,
- оконных и дверных блоков,
- шиферных кровель.

Липс «ЛБ» служит для:

- обеспечения водонепроницаемости стыков водопропускных труб, тоннельных обделок, плит балластных корыт железнодорожных мостов и других транспортных сооружений;
- герметизации швов жестяных и шиферных кровель.

Липс «ЛД» разработан для:

- герметизации примыканий кровельных полотен,
- герметизации стыков строительных конструкций в гражданском и промышленном строительстве,
- ремонта металлических кровель.



СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ



- ✓ **Сертификат** соответствия системы добровольной сертификации «ГОСТ Р» № РОСС RU.АГ51.Н03299.
- ✓ **Подтверждению соответствия «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» не подлежит.** Решение об отказе в выдаче сертификата соответствия органа по сертификации «ПожСтандарт» № 26072017/1.
- ✓ **Санитарно-эпидемиологической экспертизе не подлежит.** Отказное письмо от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №04-01/1590 от 29.08.2011 г.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Наименование показателей	Норма для марок		
	ЛТ	ЛБ	ЛД
Страна производитель	Россия		
Прочность связи с бетоном, МПа, не менее	0,1	0,1	0,1
Характер разрушения	Когезионный		
Водопоглощение, %, не более	0,3	0,2	0,3
Сопротивление текучести на подложке, °С не ниже мм, не более	.+120 1,5	.+100 2,0	.+120 1,5
Монтаж до °С	-10		

Лента невзрывоопасна, её горючесть не оказывает влияния на огнестойкость строительных конструкций.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ



- Поставляется в рулонах. Рулоны упаковываются в вертикальном положении в коробки из гофрированного картона (ГОСТ 7376).

По согласованию с потребителем допускается упаковка в другую тару.

- Хранить в сухом месте при температуре от –10 до +30 °С. Исключить попадание осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА



Может осуществляться всеми удобными вам видами транспорта.

Если лента транспортировалась при температуре ниже –15 °С, перед началом работ оставьте её на 24 часа в сухом помещении с температурой воздуха 18-22 °С.