

ООО "ТД Филикровля"
215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново,
ул. Горняцкая, д.18, стр. 8
Отдел продаж 8(495)983-30-40 / 983-30-41
www.filimarket.ru



ФИЛИКРОВЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Полная версия от 01.2019



ФИЛИКРОВЛЯ

Технический лист. Полная версия от 01.2019

Филизол® Супер Полиэстер
Произведён в России по СТО 73000887-010-2011.

ОПИСАНИЕ



Рулонный кровельный гидроизоляционный материал. Битумно-полимерный, водостойкий.

Производится путем двустороннего нанесения на основу из полиэстера битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерной добавки и наполнителя.

На нижнюю сторону полотна дополнительно наносится специальный легкоплавкий слой мастики, отделенный от основной массы материала барьерным термоизолирующим слоем мелкозернистой посыпки. Он обеспечивает эффект «самозалечивания» в течение 24 часов, т.е. самоустранения повреждений, возникающих при креплении и других воздействиях на материал.



Потенциальный срок службы 25-30 лет, согласно заключению ОАО «ЦНИИПромзданий».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



- Устройство однослойного кровельного ковра зданий и сооружений во всех климатических районах согласно СП 131.13330.
- При установке новых кровель, а также ремонте кровель, имеющих остаточную влажность.
- Возможно использование в качестве финишного слоя при многослойной укладке.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ



- В соответствии со СНиП 21-01, СНиП 3.04.01, СП 17.13330, ППБ-01.
- Согласно альбому «Кровля и гидроизоляция с применением битумных и битумно-полимерных наплаваемых рулонных материалов, выпускаемых группой компаний «Филикровля». Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов» ОАО ЦНИИПромзданий. Москва. 2006 г.
- По альбому «Однослойные кровли из битумно-полимерных рулонных материалов Филизол «Супер» и Профизол «Супер» с механическим креплением. Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов» ОАО ЦНИИПромзданий. Москва 2009 г.



СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ



- ✓ **Сертификат** соответствия системы добровольной сертификации «ГОСТ Р» № РОСС RU.АЮ62.Н00765.
- ✓ **Сертификат** соответствия «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» № С-RU.ПБ57.В.02610.
- ✓ **Санитарно-эпидемиологической экспертизе не подлежит.** Отказное письмо от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №04-01/1590 от 29.08.2011 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. Полотно материала «Филизол» не должно иметь вздутий, трещин, дыр и оголенных участков (по ГОСТ EN 1850-1).

Крупнозернистая посыпка должна быть нанесена на лицевую поверхность полотна и иметь с одного края вдоль всего полотна непосыпанную кромку шириной (100+15) мм.

2. Линейные размеры полотна в рулоне и предельные отклонения от номинальных размеров (по ГОСТ EN 1848-1):

Наименование показателя	Номинальные размеры	Предельные отклонения
Ширина, м	850 - 1050	± 30
Длина, м	6 - 10	$\pm 0,2$

3. Качественные показатели материала:

Наименование показателя	Норма для марок
Масса 1 м ² (по ГОСТ EN 1849-1), кг, в пределах*	5,0-7,0
Разрывная сила при растяжении, Н, не менее / Относительное удлинение, %, не менее На полиэфирной основе: - в продольном направлении - в поперечном направлении	. 800 / 50 600 / 50
Гибкость на брус R=25 мм (для материалов класса А по ГОСТ 2678), °С, не выше R=15 мм (для материалов класса Е по ГОСТ EN 1109), °С, не выше R=10 мм (не нормируется ГОСТом), °С, не выше	-27 -25 -25
Теплостойкость (по ГОСТ EN 1110), °С, не ниже	+100
Водопоглощение (по ГОСТ 2678) в течение не менее 24 ч, % по массе, не более	1,0
Прочность на сдвиг клеевого соединения, Н, не менее	400
Соппротивление раздиру клеевого соединения, Н. не менее	30
Потеря гранул/чешуек посыпки, % от исходной массы гранул, не более	30
Изменение линейных размеров, мм, не более	-40
Работоспособен в интервале температур, °С	-50....+120
Водонепроницаемость под давлением, 0,1 МПа	Абсолютная
Масса вяжущего с наплавляемой стороны (по ГОСТ 2678), кг/м ² , не менее	2,0
Температура хрупкости вяжущего (по ГОСТ 2678), °С, не выше	-35

*Допускаемые отклонения от номинального значения, кг, не более +0,3..



☎ 8 (495) 983-30-40

🌐 market.filikrovlya.ru

✉ info@filimarket.ru

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ



Поставляется в рулонах на поддонах. Поддоны упаковываются в полиэтиленовую пленку.

Рекомендуется хранить вертикально в один ярус. Защищать от влаги и попадания прямых солнечных лучей.

ТРАНСПОРТИРОВКА



Может осуществляться всеми удобными вам видами транспорта.