

ООО "ТД Филикровля"
215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново,
ул. Горняцкая, д.18, стр. 8
Отдел продаж 8(495)983-30-40 / 983-30-41
www.filimarket.ru



ФИЛИКРОВЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Полная версия от 21.01.2025



ФИЛИКРОВЛЯ

Технический лист. Полная версия от 21.01.2025

Филизол® Полиэстер

Произведён в России по СТО 73000887-009-2011, с изм. №1,2.

ОПИСАНИЕ



Рулонный кровельный гидроизоляционный материал. Битумно-полимерный, водостойкий.

Производится путем двустороннего нанесения на основу из полиэстера битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерной добавки и наполнителя.



Потенциальный срок службы 25-30 лет, согласно заключению ОАО «ЦНИИПромзданий».

ВЫПУСКАЕТСЯ В ДВУХ ВАРИАНТАХ:

1. Марка «В ЭКП». На верхней стороне полотна — крупнозернистая или мелкозернистая посыпка, на нижней — полимерная пленка.
2. Марка «Н ЭПП». На верхней стороне полотна — полимерная пленка или мелкозернистая посыпка, на нижней — полимерная пленка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Устройство кровельного ковра зданий и сооружений, а также гидроизоляция строительных конструкций во всех климатических районах согласно СП 131.13330.

Марка «В»: применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра.

Марка «Н»:

- для устройства нижних слоев кровельного ковра,
- верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем по СП 17.13330,
- для гидроизоляции строительных конструкций.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ



- Согласно СП 17.13330. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 Кровли.
- Согласно альбому «Кровля и гидроизоляция с применением битумных и битумно-полимерных наплаваемых рулонных материалов, выпускаемых группой компаний «Филикровля». Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов. ОАО ЦНИИПромзданий. Москва. 2006 г.»



СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ



- ✓ **Сертификат** соответствия системы добровольной сертификации «ГОСТ Р» № РОСС RU.АЖ26.Н01107.
- ✓ **Декларация о соответствии** «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» № С-RU.ПБ57.В.04051.
- ✓ **Санитарно-эпидемиологической экспертизе не подлежит.** Отказное письмо от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №04-01/1590 от 29.08.2011 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. Полотно материала «Филизол» не должно иметь вздутий, трещин, дыр и оголенных участков (по ГОСТ EN 1850-1).
2. Линейные размеры полотна в рулоне и предельные отклонения от номинальных размеров (по ГОСТ EN 1848-1):

Наименование показателя	Номинальные размеры	Предельные отклонения
Ширина, м	1	$\pm 0,03$
Длина, м	10	$\pm 0,2$

3. Качественные показатели материала:

Наименование показателя	Норма для марок	
	В	Н
Масса 1 м ² (по ГОСТ EN 1849-1), кг, в пределах*	4,5-5,5	3,5-5,0
Деформативно-прочностные свойства (по ГОСТ 31899-1): Разрывная сила при растяжении, Н/50, не менее / Относительное удлинение, %, не менее На полиэфирной основе: - в продольном направлении - в поперечном направлении	700 / 45 500 / 45	
Гибкость на брус R=10 мм (не нормируется ГОСТом), °С, не выше	-25	
Теплостойкость (по ГОСТ EN 1110), °С, не ниже	+100	
Водопоглощение (по ГОСТ 2678) в течение не менее 24 ч, % по массе, не более	1,0	
Масса вяжущего с наплавленной стороны (по ГОСТ 2678), кг/м ² , не менее**	2,0	
Температура хрупкости вяжущего (по ГОСТ 2678), °С не выше**	-40	

* Допускаемые отклонения от номинального значения, кг, не более +0,3.

** Только для материалов, применяемых при устройстве гидроизоляции.

*** Только для материалов, применяемых при устройстве кровель.



☎ 8 (495) 983-30-40

🌐 market.filikrovlya.ru

✉ info@filimarket.ru

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ



Поставляется в рулонах на поддонах. Поддоны упаковываются в полиэтиленовую пленку.

Рекомендуется хранить вертикально в один ярус. Защищать от влаги и попадания прямых солнечных лучей.

ТРАНСПОРТИРОВКА



Может осуществляться всеми удобными вам видами транспорта.