

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ГЕРЛЕН Д (ф)


Герлен®

Произведён в России по СТО 73000887-020-2011.

Описание

Герлен Д (ф) — рулонный самоклеящийся герметик в виде лент. Дублирован теплоизоляционным слоем из вспененного полиэтилена (изолон), покрытого фольгой. Чёрный.

Изготавливается методом экструзии смеси синтетического каучука, мягчителя, смол и наполнителя.



Область применения и свойства

- Предназначен для паро- и теплоизоляции при строительстве и ремонте теплотрасс, а также внешней герметизации стыков зданий и сооружений.
- Устойчив к воздействию атмосферных явлений, включая УФ-излучение, сохраняет эксплуатационные свойства при температуре до -60°C . Имеет высокую адгезию к большинству строительных материалов. Экологичен (не выделяет вредных веществ во внешнюю среду и не оказывает влияния на организм человека).

Проведение работ

Согласно альбому «Герметизация конструкций зданий и сооружений материалами Герлен и Герфен». Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов. ОАО ЦНИИПромзданий. Москва. 2007 г.»

Соответствие нормам и требованиям на территории РФ

- ✓ **Сертификат** соответствия системы добровольной сертификации «ГОСТ Р» № РОСС RU.AG51.H03298.
- ✓ **Санитарно-эпидемиологической экспертизе не подлежит.** Отказное письмо от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №04-01/1590 от 29.08.2011 г.
- ✓ **Подтверждению соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» не подлежит.** Решение об отказе в выдаче сертификата соответствия органа по сертификации «ПожСтандарт» №26072017/1.

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателей	Герлен Д (Ф)
Страна производитель	Россия
Работоспособен в интервале температур °С	от –60 до +120
Сопротивление текучести, °С не менее	+120
Теплостойкость, при температуре не ниже °С, мм, не более	120 1,0
Водопоглощение, %, не более	0,2
Прочность связи с бетоном, МПа, не менее - со сталью	0,1 –
Монтаж до °С	-10

Лента невзрывоопасна, её горючесть не оказывает влияния на огнестойкость строительных конструкций.

Упаковка

Поставляется в рулонах. Рулоны упаковываются в вертикальном положении в коробки из гофрированного картона (ГОСТ 7376).

По согласованию с потребителем допускается упаковка в другую тару.

Хранение

Хранить в сухом месте при температуре от –10 до +30 °С. Исключить попадание осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка

Может осуществляться любыми видами транспорта.

Если лента транспортировалась при температуре ниже –15 °С, перед началом работ оставьте её на 24 часа в сухом помещении с температурой воздуха 18-22 °С.

