

ООО "ТД Филикровля"  
215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново,  
ул. Горняцкая, д.18, стр. 8  
Отдел продаж 8(495)983-30-40 / 983-30-41  
[www.filimarket.ru](http://www.filimarket.ru)



**ФИЛИКРОВЛЯ**

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Полная версия от 01.2019



# ФИЛИКРОВЛЯ

Технический лист. Полная версия от 01.2019

Филизол® Супер Стеклоткань  
Произведён в России по СТО 73000887-010-2011.

## ОПИСАНИЕ



Рулонный кровельный гидроизоляционный материал. Битумно-полимерный, водостойкий.

Производится путем двустороннего нанесения на основу из стекловолокна битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерной добавки и наполнителя.

На нижнюю сторону полотна дополнительно наносится специальный легкоплавкий слой мастики, отделенный от основной массы материала барьерным термоизолирующим слоем мелкозернистой посыпки. Он обеспечивает эффект «самозалечивания» в течение 24 часов, т.е. самоустранения повреждений, возникающих при креплении и других воздействиях на материал.



Потенциальный срок службы 25-30 лет, согласно заключению ОАО «ЦНИИПромзданий».

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



- Устройство однослойного кровельного ковра зданий и сооружений во всех климатических районах согласно СП 131.13330.
- При установке новых кровель, а также ремонте кровель, имеющих остаточную влажность.
- Возможно использование в качестве финишного слоя при многослойной укладке.

## ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ



- В соответствии со СНиП 21-01, СНиП 3.04.01, СП 17.13330, ППБ-01.
- Согласно альбому «Кровля и гидроизоляция с применением битумных и битумно-полимерных наплавляемых рулонных материалов, выпускаемых группой компаний «Филикровля». Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов» ОАО ЦНИИПромзданий. Москва. 2006 г.
- По альбому «Однослойные кровли из битумно-полимерных рулонных материалов Филизол «Супер» и Профизол «Супер» с механическим креплением. Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов» ОАО ЦНИИПромзданий. Москва 2009 г.



## СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ



- ✓ **Сертификат** соответствия системы добровольной сертификации «ГОСТ Р» № РОСС RU.АЮ62.Н00765.
- ✓ **Сертификат** соответствия «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» № С-RU.ПБ57.В.02610.
- ✓ **Санитарно-эпидемиологической экспертизе не подлежит.** Отказное письмо от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №04-01/1590 от 29.08.2011 г.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. Полотно материала «Филизол» не должно иметь вздутий, трещин, дыр и оголенных участков (по ГОСТ EN 1850-1).

Крупнозернистая посыпка должна быть нанесена на лицевую поверхность полотна и иметь с одного края вдоль всего полотна непосыпанную кромку шириной (100+15) мм.

2. Линейные размеры полотна в рулоне и предельные отклонения от номинальных размеров (по ГОСТ EN 1848-1):

| Наименование показателя | Номинальные размеры | Предельные отклонения |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Ширина, м               | 850 - 1050          | $\pm 30$              |
| Длина, м                | 6 - 10              | $\pm 0,2$             |

3. Качественные показатели материала:

| Наименование показателя                                                                                                                                                                           | Норма для марок           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Масса 1 м <sup>2</sup> (по ГОСТ EN 1849-1), кг, в пределах*                                                                                                                                       | 5,0-7,0                   |
| Разрывная сила при растяжении, Н, не менее / Относительное удлинение, %, не менее<br>На стеклотканевой основе:<br>-в продольном направлении<br>-в поперечном направлении                          | .<br>1100 / 5<br>1300 / 5 |
| Гибкость на брус<br>R=25 мм (для материалов класса А по ГОСТ 2678), °С, не выше<br>R=15 мм (для материалов класса Е по ГОСТ EN 1109), °С, не выше<br>R=10 мм (не нормируется ГОСТом), °С, не выше | -27<br>-25<br>-25         |
| Теплостойкость (по ГОСТ EN 1110), °С, не ниже                                                                                                                                                     | +100                      |
| Водопоглощение (по ГОСТ 2678) в течение не менее 24 ч, % по массе, не более                                                                                                                       | 1,0                       |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, Н, не менее                                                                                                                                               | 400                       |
| Соппротивление раздиру клеевого соединения, Н. не менее                                                                                                                                           | 30                        |
| Потеря гранул/чешуек посыпки, % от исходной массы гранул, не более                                                                                                                                | 30                        |
| Изменение линейных размеров, мм, не более                                                                                                                                                         | -40                       |
| Работоспособен в интервале температур, °С                                                                                                                                                         | -50....+120               |
| Водонепроницаемость под давлением, 0,1 МПа                                                                                                                                                        | Абсолютная                |
| Масса вяжущего с наплавленной стороны (по ГОСТ 2678), кг/м <sup>2</sup> , не менее                                                                                                                | 2,0                       |
| Температура хрупкости вяжущего (по ГОСТ 2678), °С, не выше                                                                                                                                        | -35                       |

\*Допускаемые отклонения от номинального значения, кг, не более +0,3..



☎ 8 (495) 983-30-40

🌐 [market.filikrovlya.ru](http://market.filikrovlya.ru)

✉ [info@filimarket.ru](mailto:info@filimarket.ru)

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ



Поставляется в рулонах на поддонах. Поддоны упаковываются в полиэтиленовую пленку.

Рекомендуется хранить вертикально в один ярус. Защищать от влаги и попадания прямых солнечных лучей.

## ТРАНСПОРТИРОВКА



Может осуществляться всеми удобными вам видами транспорта.