

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ГЕРЛЕН АГ

Герлен®

Произведён в России по СТО 73000887-020-2011.

Описание

Герлен АГ — рулонный самоклеящийся герметик в виде лент. Клейкий с двух сторон. Чёрный.

Изготавливается методом экструзии смеси синтетического каучука, мягчителя, смол и наполнителя.



Область применения и свойства

- Используется для:
 - герметизации нежестких стыков между листовыми обшивками,
 - фиксации резиновых профилей кузовов автофургонов,
 - монтажа профнастила,
 - герметичной укладки пароизоляционных плёнок,
 - гидроизоляции сэндвич-панелей, вентилируемых фасадов, швов и примыканий металлических кровель.
- Устойчив к воздействию атмосферных явлений, сохраняет эксплуатационные свойства при температуре до -60°C . Имеет высокую адгезию к большинству строительных материалов. Экологичен (не выделяет вредных веществ во внешнюю среду и не оказывает влияния на организм человека).

Проведение работ

Согласно альбому «Герметизация конструкций зданий и сооружений материалами Герлен и Герфен». Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов. ОАО ЦНИИПромзданий. Москва. 2007 г.»

Соответствие нормам и требованиям на территории РФ

- ✓ Сертификат соответствия системы добровольной сертификации «ГОСТ Р» № РОСС RU.AG51.H03298.
- ✓ Санитарно-эпидемиологической экспертизе не подлежит. Отказное письмо от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №04-01/1590 от 29.08.2011 г.



✓ Подтверждению соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» не подлежит. Решение об отказе в выдаче сертификата соответствия органа по сертификации «ПожСтандарт» №26072017/1.

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателей	Герлен АГ
Страна производитель	Россия
Работоспособен в интервале температур °C	от –60 до +100
Сопротивление текучести, °C не менее	+100
Теплостойкость, при температуре не ниже °C, мм, не более	100 1,0
Водопоглощение, %, не более	0,3
Прочность связи с бетоном, МПа, не менее - со сталью	– 0,1
Монтаж до °C	-10

Лента невзрывоопасна, её горючесть не оказывает влияния на огнестойкость строительных конструкций.

Упаковка

Поставляется в рулонах. Рулоны упаковываются в вертикальном положении в коробки из гофрированного картона (ГОСТ 7376).

По согласованию с потребителем допускается упаковка в другую тару.

Хранение

Хранить в сухом месте при температуре от –10 до +30 °C. Исключить попадание осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка

Может осуществляться любыми видами транспорта.

Если лента транспортировалась при температуре ниже –15 °C, перед началом работ оставьте её на 24 часа в сухом помещении с температурой воздуха 18-22 °C.